



## SILFIT Z 91

Hersteller: HOFFMANN MINERAL GmbH  
 Münchener Straße 75 • DE-86619 Neuburg (Donau)  
 Telefon +49 8431 53-0  
 www.hoffmann-mineral.com

Lieferform: Pulver

Lagerstabilität: unbegrenzt

Produktmerkmal	Prüfvorschrift	in Anlehnung an	Spezifikation
Farbwerte L* a* b*	UGR-PV/PT/69	DIN 5033	≥ 96,4 - 0,5 – 0,0 0,0 – 1,2
Rückstand > 40 µm	UGR-PV/PT/43	DIN EN ISO 787 Teil 18	≤ 50 mg/kg
Flüchtige Anteile bei 105 °C RT 20 °C /RH 50 %	UGR-PV/PT/41	DIN EN ISO 787 Teil 2	≤ 0,4 %
KGV D <sub>50</sub> D <sub>97</sub>	UGR-PV/PT/72	ISO 13320	≤ 2,4 µm ≤ 10,5 µm
pH-Wert	UGR-PV/PT/61	DIN EN ISO 787 Teil 9	6,0 – 8,5
Leitfähigkeit	UGR-PV/PT/57	DIN EN ISO 787 Teil 14	≤ 50 µS/cm

Freigabe: Dr. Mikhail Meilikhov, Leiter Forschung & Entwicklung  
 Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne unter [erq-mineral@hoffmann-mineral.com](mailto:erq-mineral@hoffmann-mineral.com) zur Verfügung.