



**Industrielack**  
**UV-härtender Soft-Feel-Lack für Holz**

**Basis** Urethanacrylat

Richtrezeptur von Bayer Polymers (06/2003)		FWO 4460-30
Ebecryl 4491	(1)	20,0
Ebecryl 4101	(1)	20,0
Syloid ED 30	(2)	8,0
SILLITIN V 88	(3)	8,0
TPGDA	(1)	40,0
Omnirad 1173	(4)	4,0
Summe Gew.-%		100,0

**Technische Daten** Viskosität (23°C) ca. 5000 mPa·s

- Hersteller**
- (1) Allnex
  - (2) Grace
  - (3) HOFFMANN MINERAL
  - (4) IGM Resins

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.