



SONSTIGE ANWENDUNGEN

Formteil, hell

Schuhsohle, farbneutral, ölbeständig, flammgehemmt

70 Shore A, NBR, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Azienda Chimica Milanese Archive	SS 9/91
Perbunan 3307)*	100
Zinkoxyd aktiv	5
ImerFlex T10	40
SILFIT Z 91	40
Flectol H)**	1
Si 69	1,6
Hansa Dis T4	5
CBS	1,3
TMTD	0,3
Schwefel	1,5
Summe phr	195,7

-)* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung:
Standardprodukt: Perbunan 3445 F
für Trinkwasser, Lebensmittel oder geringe Formverschmutzung: Perbunan 3446 F
-)** Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Vulkanox HS/LG

Mechanische Eigenschaften

Dichte	g/cm ³	1,30
Zugfestigkeit	MPa	12,0
Reißdehnung	%	400
Härte	Shore A	70
Abrieb	mm ³	180

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.