



**Fassadenfarbe**  
**Silikatfarbe, wässrig**

**Basis** Silikat

	Richtrezeptur von Woellner	F 14401.0 [1]
<b>Komponente A</b>	Omyacarb 2 GU (1)	30,0
	SILLITIN N 85 (2)	20,0
	Tylose H 15000 YP2 (3)	0,2
	Kronos 2056 (4)	3,0
	Zinkoxid	11,5
	Lithopone 30 % L (5)	6,0
	Quarzmehl	10,0
	Omyacarb 10 GU (1)	9,1
	Bariumsulfat	10,0
	<b>Summe Gew.-Teile</b>	<b>99,8</b>
<b>Komponente B</b>	Betolin K 35 (6)	71,3
	Demineralisiertes Wasser	28,4
	Glycerin	0,3
		<b>Summe Gew.-Teile</b>

**Mischen** Komponenten A und B im Verhältnis 3:1 mischen und reifen lassen

- Hersteller**
- (1) Omya
  - (2) HOFFMANN MINERAL
  - (3) SE Tylose
  - (4) Kronos International
  - (5) Venator Materials Corporation
  - (6) Woellner

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.